RAITECH®

ARA:MAX® WHITE
MPT:K130

EVERLASTING BEST IN CLASS PERFORMANCE

la empaquetadura hibrida, dimensionalmente estable y pura.

200bar / 273°C / 13ms

VERSATILIDAD.DESEMPEÑO.PUREZA.

ROBUSTAS.DURABLES.PROFESIONALES

FUSIÓN DE QUÍMICA Y MECANICA DE OTRO NIVEL.

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de una fusión de fibras **FLUORO:MASTER® X** basadas en PTFE y fibras ARA:MAX® **GOLD** basadas en aramida, con mejoras sustanciales a las fibras comunes en el mercado.

Resiste temperaturas desde –210°C hasta +273°C. A su vez puede trabajar en aplicaciones de altas velocidades de hasta 13m/s gracias a los aditivos fluorados auto-lubricantes que ayudan a disipar mejor el calor.

La empaquetadura **ARA:MAX® WHITE** es capaz de resistir la mayoría de los productos químicos dentro del rango de pH 2-12 (con la excepción metales alcalinos fundidos y flúor elemental)

La empaquetadura **ARA:MAX® WHITE** es una empaquetadura de uso universal para todo tipo de equipos industriales, tanto dinámicas como estáticas.

Empaquetadura recomendada para servicios en cualquier tipo de bombas, mezcladores, reactores, vástago de válvulas, entre otros.

www.raitech.mx

RAITECH

DATOS TECNICOS: MPT:K130

Presión Max.	Temperatura Max.	Velocidad del eje	pH
Valvulas: 200 bar (2900psi)	-210°C (-346°F)	13m/s	Rango de pH 2-12
Bombas rotativas: 30 bar (435psi)	+273°C (540°F)		
Bombas reciprocantes: 200 bar (2900psi)			

*** PARAMETROS NO ASOCIADOS

"TODOS LOS MATERIALES VIENEN DEBIDAMENTE MARCADOS CON LA MARCA Y ESTILO CORRESPONDIENTE, NO SURTIMOS MATERIALES SIN MARCA"

PRESENTACIONES:

Medida	Presentación Estándar	Longitud (mts/kg)
1/8”	2.3kgs	–
3/16”	2.3kgs	–
1/4”	2.3kgs	16
5/16”	2.3kgs	11
3/8”	2.3kgs	7.5
7/16”	2.3kgs	5.2
1/2”	2.3kgs	4.3
9/16”	5kgs	3.5
5/8”	5kgs	2.7
3/4”	5kgs	2
7/8”	5kgs	1.5
1”	5kgs	1

****Consúltanos para medidas milimétricas y mayor a 1 pulgada.*

EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD NO Corrupción

[illegible] en base a pruebas de laboratorio y experiencia en campo. Por lo tanto, no podemos garantizar los resultados en cada aplicación. Los valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que la información aquí contenida es de carácter informativo y de recomendación. Para aplicaciones en vibración, por favor consulte con nosotros. Póngase en contacto con nosotros en aplicaciones criticas o donde exista duda.